

# Technisches Datenblatt

## Unlegierter Stahl C35 XTP

### Allgemeine Produktbeschreibung:

Der unlegierte Stahl C35 kann durch die Xtreme Performance Technology für Bau- und Maschinenteile mit hohen Zähigkeitsanforderungen optimiert werden. Neben der spanabhebenden Fertigung ermöglicht die Eigenschaftskombination gute Gleichmaßdehnung und hohe Zähigkeit eine Fertigung mittels anspruchsvoller Kaltformung.

### Mechanisch-technologische Eigenschaften

Variante	R <sub>p0,2</sub> [MPa]	R <sub>m</sub> [MPa]	A <sub>5</sub> [%]	A <sub>g</sub> [%]	Z [%]	KV <sub>RT</sub> [J]	T <sub>27</sub> [°C]
sehr gute Festigkeit, hohe Zähigkeit	580	760	20	8	50	≥ 120	-40

Typische mechanisch-technologische Kennwerte

R<sub>p0,2</sub> = 0,2 %-Dehngrenze, R<sub>m</sub> = Zugfestigkeit, A<sub>5</sub> = Bruchdehnung, A<sub>g</sub> = Gleichmaßdehnung, Z = Brucheinschnürung, KV = Kerbschlagarbeit nach DIN EN ISO 148-1:2017-05, RT = Raumtemperatur, T = Temperatur, T<sub>27</sub> = Übergangstemperatur bei 27 J

### Chemische Zusammensetzung (Schmelzanalyse in Massenprozent)

Variante	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Ti
min.	0,32	-	0,50	-	-	-	-	-	-
max.	0,39	0,40	0,80	0,045	0,045	0,40	0,10	0,40	-

Die Analyse entspricht C35 (1.0501) nach DIN EN 10277-2.

### Kohlenstoffäquivalent:

Max. CET (CEV) 0,52 (0,67)

Typ. CET (CEV) 0,46 (0,55)

$$\text{CET} = \text{C} + \frac{\text{Mn} + \text{Mo}}{10} + \frac{\text{Cr} + \text{Cu}}{20} + \frac{\text{Ni}}{40}$$

$$\text{CEV} = \text{C} + \frac{\text{Mn}}{6} + \frac{\text{Cr} + \text{Mo} + \text{V}}{5} + \frac{\text{Cu} + \text{Ni}}{15}$$

### Oberflächenbeschaffenheit:

Die Oberflächenbeschaffenheit entspricht den Vorgaben der EN 10277-1. Die Stäbe werden standardmäßig nach Oberflächen-güteklasse 3 rißgeprüft. In der Standardausführung sind die Stangenenden bis 50 mm ungeprüft.

### Sonstiges:

Sonstige Vereinbarungen gemäß Bestellung.

### Lieferzustand:

Stabstahl, XTP-behandelt

Abmessungsbereich 18 – 40 mm, Toleranz h11

Stangengeradheit 0,5 mm/m

### Verarbeitung und andere Empfehlungen:

Vergleichsweise gut zerspanbar, sehr gut kaltformbar.

